



CE 78 LENT

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

CE 78 LENT est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

Le temps d'emploi de la gâchée est supérieur à 24 heures et son application peut se faire mécaniquement ou manuellement.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de carbonate de calcium, résine, et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonées.

REVÊTEMENTS.

- Sous-couche d'impression pour plaques de plâtre.
- Enduit de lissage à base de plâtre.

DOCUMENTS A CONSULTER.

Avis technique N°9/02-731.
DTU 25.41 et DTU 25.42. NF EN 13963.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : prise par séchage.
- Adhérence de la bande : > 1000 g.
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Densité : 0,8.
- Réaction au feu : A2s1 d0.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser sur support gelé.

En hiver et par temps froid, utiliser de préférence nos enduits CE 78 à prise (rapide ou très rapide).

L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée et n'est pas prévue dans l'Avis Technique : une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41.

Les découpes de plaques devront être biseau-tées et dépoussiérées.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement...)

L'application se fait manuellement en "beurrant" l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit). Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.

Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (Armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

BANDES ASSOCIÉES.

Bandes MARCO PAPER, SOROPA ou SEMIN.

CONSOMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut s'effectuer 8 heures après l'application de la première passe.

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS

CE 78 LENT constitue la colle-enduit par excellence pour la réalisation des joints à bandes entre plaques de parement en plâtre.

Ce produit d'application aisée bénéficie d'un temps d'emploi très long après la gâchée, supérieur à 24 heures.

AVANTAGES

- Application manuelle ou mécanique.
- Bien adapté aux gros chantiers.
- Durée d'emploi très longue.

CONSEILS DE POSE

CE 78 LENT n'est à utiliser que par temps chaud et sec.

AVIS TECHNIQUE N° 9/02-731

