

webercol rapid



5 KG, 25 KG



Colle à séchage rapide

- ✦ Séchage rapide, même par temps froid
- ✦ Possibilité de marcher après 1 heure
- ✦ Réalisation de joints après 2 heures
- ✦ Colle sur ancien carrelage sans primaire

Produit(s) associé(s)

weberprim RP
weberprim universel

LOCAUX	SUPPORTS	EXPOSITION À L'EAU	SURFACE MAXIMALE DU CARREAU en cm²	
MUR INTÉRIEUR	- enduit ciment ou chaux-ciment - béton - système de protection à l'eau sous carrelage webersys protec	333	2 200	
	- membrane d'étanchéité webersys étanche (ou type Schlüter® Kerdi ou Durabase® WP)	333	2 200	
MUR INTÉRIEUR	- plaque de plâtre cartonnée	3	2 200	
	- plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte)	33	2 200	
	- carreau de terre cuite monté au ciment	333	2 200	
	- béton cellulaire monté au ciment	333	2 200	
	- béton cellulaire monté au plâtre - carreau de terre cuite monté au plâtre	3	2 200	
SOL INTÉRIEUR	- ancien carrelage dépoli (sur support plâtre) - ancien carrelage dépoli (sur support ciment, carreau de terre cuite, béton cellulaire) - ancienne peinture dépolie (sur support ciment)	3	2 200	
	- dallage sur terre-plein (surfacé ou non) dalle flottante, chape flottante, mortier d'égalisation des sols - chape adhérente ou rapportée sur dallage - chape adhérente ou rapportée sur plancher intermédiaire - plancher intermédiaire - dalle pleine béton, poutrelle/entrevous avec table de compression, dalle béton alvéolaire, béton/lacis acier collaborant - système de protection à l'eau sous carrelage webersys protec - membrane d'étanchéité webersys étanche - système d'étanchéité liquide webersys hydro stop , webersys aqua stop ou webertec superflex D2 - ancienne peinture ou résine de sol dépolie		3 600	
	- dalle vinyle rigide		2 000	
	- chape sèche (plaque spéciale sols)		3 600	
	- chape anhydrite (sulfate de calcium)		1 200	
	- chape et béton allégés (densité > 0,65)		2 000	
	- chape asphalte		2 000	
	SOL EXTÉRIEUR	- chape ciment, dalle béton, mortier d'égalisation des sols (pente > 1,5 cm/m, sans remontées capillaires)		2 000

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm²) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.

Exposition à l'eau maximale tolérée par le support et la colle à carrelage

- 333 **locaux EA-EB** : présence d'eau faible ou épisodique. Exemples : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC.
- 33 **locaux EB* privatif** : présence d'eau régulière mais en faible quantité. Exemples : salle de bains, douche.
- 33 **locaux EB* collectif** : présence d'eau régulière dans un local à usage collectif. Exemples : douche collective avec receveur, cuisine collective.
- 333 **locaux EC** : présence d'eau importante et en quantité. Exemples : cuisine collective, douche collective.

Après application du primaire **weberprim universel**

Après application du primaire **weberprim RP** ou **weberprim universel**

Après application du système de protection à l'eau sous carrelage **webersys protec** (dans les zones d'emprises des baignoires et bacs à douches des locaux EB* privatifs, et la totalité des parois en locaux EB* collectifs et EC)

webercol rapid (suite)

DOMAINE D'UTILISATION

- pose de carrelages de toutes porosités, de formats maxi 60x60 cm, sur sols intérieurs (planchers intermédiaires, supports neufs et anciens), sols extérieurs (terrasses et balcons) et sur murs intérieurs (supports neufs et anciens)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
 - en façade, utiliser **webercol flex**, **webercol flex confort** ou **webercol façade**
 - sur supports très déformables ou soumis à des chocs thermiques : plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé, plancher chauffant, utiliser **webercol flex confort** ou **webercol flex éco**
 - sur plâtre (carreau ou enduit), utiliser les adhésifs **weberfix premium 2**, **weberfix plus**, **weberfix pro**
 - sur supports spéciaux (métal, polyester...), utiliser **weberepox easy**
 - pour poser des pierres naturelles claires de toutes porosités, utiliser **webercol plus** blanc, **webercol flex confort** blanc, ou **webercol flex éco** blanc

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation : 30 minutes
- temps ouvert pratique : 15 à 20 minutes
- délai d'ajustabilité : 10 minutes
- temps d'attente pour faire les joints : 2 heures
- délai pour mise en circulation du sol après jointolement :
 - trafic léger : 1 heure
 - trafic normal : 3 heures
 - trafic intense : 8 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm

IDENTIFICATION

- composition : ciment, sables siliceux, dérivés celluloseux et adjuvants spécifiques

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 12004
- classe du produit : C2 F
- adhérence initiale à 6 heures : $\geq 0,5$ MPa
- adhérence initiale à 28 jours : ≥ 1 MPa
- résistance après action de la chaleur : ≥ 1 MPa
- adhérence après action de l'eau : ≥ 1 MPa
- adhérence après cycles gel/dégel : ≥ 1 MPa
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- résistance aux températures : de -30 °C à +80 °C

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur le chantier.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés
- Certifié QB par le CSTB
- NF DTU 52-2
- NF EN 12004

RECOMMANDATIONS

- gâcher **webercol rapid** par petites quantités, en tenant compte de la durée pratique d'utilisation

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- éliminer toute trace de graisse, d'huile, de laitance de ciment
- éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux (inférieurs à 3 mm)
- dépoussiérer
- sur supports ciment excessivement poreux, humidifier et attendre la disparition du film d'eau
- en cas de trous ou de défauts importants de planéité, reboucher ou ragréer au moins 48 heures avant le collage. Les ragréages localisés jusqu'à 10 mm peuvent être réalisés avec **webercol rapid**
- sur chape anhydrite et béton allégé, appliquer au rouleau le primaire **weberprim RP** ou **weberprim universel**. Avec **weberprim universel**, laisser sécher 1 à 3 heures, gratter à l'ongle pour vérifier qu'il est sec
- sur ancien carrelage émaillé ou poli, réaliser un ponçage gros grain

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ni sur support chaud

APPLICATION

1. gâcher de préférence avec un malaxeur électrique lent. Compter 5 à 5,5 l d'eau par sac de 25 kg ou 1,1 l par sac de 5 kg
2. appliquer **webercol rapid** sur le support
 - puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du carreau et la planéité du support)
 - attention : **webercol rapid** sèche vite. Ne pas encoller à l'avance de grandes surfaces et respecter le temps ouvert
3. procéder à un double encollage sur la totalité de l'envers des carreaux pour les formats supérieurs à :
 - 500 cm² (absorption d'eau $\leq 0,5$ %) ou 1 200 cm² (absorption d'eau $> 0,5$ %) en sols intérieurs
 - 500 cm² en murs intérieurs
 - systématiquement en sols extérieurs
4. mettre en place les carreaux
 - battre les carreaux (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle
 - éliminer les traces de **webercol rapid** sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application (plus particulièrement sur les terres cuites) : **webercol rapid** s'élimine difficilement une fois durci

webercol rapid (suite)

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : - sac de 25 kg (palette complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- sac de 5 kg (conditionné par pack de 4 x 5 kg, palette filmée complète de 156 sacs, soit 780 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : gris clair
- **Outils** : truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent, fouet
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** :
 - elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

Carreau	Taloche crantée	Consommation moyenne	
		simple encollage	double encollage
≤ 500 cm ²	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	3,5 kg/m ²	5 kg/m ²
> 500 cm ²	dents carrées 9 x 9 x 9 mm	4,5 kg/m ²	6 kg/m ²
	dents demi-lune 20 x 8 mm	5,5 kg/m ²	7 kg/m ²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN